

PURINOVA

Informacja techniczna

nr 155/2011

Izopianol 05/55 N/03

wersja 05 wydana 05.05.14

DWU Nr 02 -CPR305-2014

OPIS PRODUKTU

Izopianol 05/55 N/03 jest dwuskładnikowym systemem do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej. Nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE - rozporządzenie (WE) nr 2037/2000.

Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0726/01/2014.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU				
		Składnik A	Składnik B	
Lepkość w 25°C	[mPas]	400 - 750	170 - 230	WL/3/PURINOVA
Gęstość w 25°C	[g/cm ³]	1.10 - 1.20	1.22 - 1.24	WL/8/PURINOVA
Stosunek mieszania (objętościowo)		100	100	
CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA wg WL/20/PURINOVA				
Czas startu	[s]	7-10		
Czas żelowania	[s]	18-22		
Czas tworzenia naskórka	[s]	23-25		


ZASTOSOWANIE

Izopianol 05/55 N/03 stosuje się do produkcji termoizolacyjnej sztywnej pianki natryskowej (stropy, ściany, dachy, podłogi).

Składnik A (Izopianol 05/55 N/03) jest mieszaniną polioli z odpowiednimi środkami pomocniczymi.

Składnik B (Purocyn B) jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu.

Powierzchnia do natrysku powinna być czysta i sucha, o temperaturze min.10 °C, temperatura podczas natrysku 15°C i wilgotność powietrza 40-60%. Grubość warstwy natryskowej powinna mieścić się w przedziale 10-25 mm.

**PURINOVA**

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI		
Przewodnictwo cieplne [W/mK] Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temp. + 70° C	$\lambda_m - (0.021 - 0.022)$ $\lambda_{90,90} - (0.022-0.023)$ $\lambda - 0.0267$	EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
Przepuszczalność pary wodnej współczynnik przepuszczania pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ	$\geq 0.00882 \text{ mg}/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa})$ ≤ 83.5	EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
Nasiąkliwość wody	$\leq 0.11 \text{ kg}/\text{m}^2$	EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013) metoda B
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu względnym	$\geq 280 \text{ kPa}$	EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
Gęstość pozorna w produkcie gotowym [kg/m ³]	50 ± 10 %	PN - EN 1602 : 1999
Zawartość komórek zamkniętych [%]	min. 90	PN -ISO 4590
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	E	EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny	B _{roof} (t ₁)	PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 1187:2004

OPIS SPIENIANIA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

Czasy reakcji i gęstość pozorna w warunkach laboratoryjnych (temperatura otoczenia 20 °C) przy spienianiu ręcznym. Czasy reakcji mierzone są od rozpoczęcia mieszania. Czas startu – do momentu rozpoczęcia wzrostu mieszaniny. Czas żelowania – do momentu wyciągania żelowanych włókien z pianki. Gęstość pozorną rdzenia mierzy się po wycięciu prostopadłościenną kostki z pianki (wg PN-EN 1602:1999).

Uwaga: proces otrzymywania pianki przebiega z wydzielaniem ciepła, w związku z czym jest on uzależniony od warunków zewnętrznych tzn. im niższa temp. surowców, podłoża czy otoczenia tym niższy jest stopień ekspansji (spieniania). Pełnych własności pianka nabiera po 24 godzinach.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I TRANSPORT

Optymalna temperatura magazynowania 15 – 23 °C. Surowce należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Oba komponenty należy chronić przed dostępem wilgoci z powietrza. Okres trwałości w oryginalnie zamkniętych opakowaniach producenta, magazynowanych w zalecanych warunkach, wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

Według RID/ADR oba składniki nie są materiałami niebezpiecznymi.



Uwaga: Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych.